

**ПАСПОРТ ПРОДУКЦИИ ~ 3303**  
**Битум нефтяной дорожный вязкий**  
**марка БНД 70/100**  
**ГОСТ 33133-2014**

Сертификат соответствия № РОСС RU С-RU.AK01.H.04860/19. Срок действия - до 29.07.2022г.  
Заключение №12 о состоянии измерений в лаборатории. Выдано ФБУ «Смоленский ЦСМ» 09.10.2017г. до 09.10.2020г.

Дата отбора проб 16.04.2020 г.  
Дата испытания 16.04.2020 г.  
Номер резервуара партии Р-5.4

№ п/п	Наименование показателя	Значение по ГОСТ	Результаты испытания	Метод испытания
1	Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже	47	48	ГОСТ 33142
2	Глубина проникновения иглы, 0,1мм, при 25°С при 0°С, не менее	71-100 21	76 24	ГОСТ 33136
3	Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже	230	280	ГОСТ 33141
4	Растяжимость, см, не менее при 0°С при 25°С	3,7 62	3,9 Более 100	ГОСТ 33138
5	Температура хрупкости, °С, не выше	-18	-20	ГОСТ 33143
6	Индекс пенетрации	от- 1,0 до +1,0	-0,7	ГОСТ 33134

Лаборант Т. Михайлова Михайлова Т.Г.

Дата выдачи 16.04.2020 г.

